



S.C. MEGAN CONSTRUCT PROD S.R.L

Com.Ceptura,Sat Ceptura de Jos,nr.937,Judetul Prahova-Romania

BRICHETE DIN COCS

FISA TEHNICA

Descrierea produsului

-Produsul este obținut prin presarea prafului de cocs petrolier , în formă ovoidală cu ajutorul unei liant natural , , greutatea fiind de aproximativ 40-65 de grame.
Continut de sulf scazut, incadrat in prescriptiile normelor in vigoare.

Domenii de utilizare

-Este combustibil casnic cat si industrial folosit pentru incalzire, destinat pentru sobe si centrale termice pe combustibil solid .

Modul de ambalare

- Brichetele sunt ambalate in saci de 20 kg. astfel ca sunt foarte sigure in procesul de manipulare si de depozitare.
-Ambalarea se face in saci de rafie caracteristica lor fiind ca sunt laminati si microperforati.

Carecteristici tehnice

CARACTERISTICI	UNITATE DE MASURA	VALOARE	METODE DE ANALIZA
Putere calorifica	Kcal/kg	7500-8000	SR ISO 1928
Cenusa	%	7	SR ISO 1171
Volatile	%	17	STAS 5268
Umiditate	%	2-5	SR ISO 5264
Sulf	%	0.9	SR ISO 157
Dimensiuni	mm	55x60x33	
Continutul de subgranulat(max)	%	5	
Rezistenta la rupere	Kgf	80	

Modul de depozitare

- Brichetele de cocs trebuie depozitate departe de sursa de caldura,mediu umed si de lumina directa a soarelui.
-Produsul la momentul ambalarii poate sa contine intre 5- 10 % umiditate.Ulterior produsul poate suferii crestere sau scaderi in greutate,in functie de perioada si conditiile de depozitare.

Avantaje

- Timpul de ardere indelungat pana la 12 ore
- Usor de manipulat si depozitat
- Cantitate mica de cenusa in urma arderii

Instructiuni de folosire

- Pentru aprins,folositi lemne subtiri,hartie si nu benzina sau alt lichid usor inflamabil
- Pentru a aprinde focul puneti intai cantitatea necesara de brichete din cocs adunate gramada, peste care puneti cateva bucati de lemne subtiri ,pe care sa le aprindeti.Focul se va propaga de sus in jos.
- Cand alimentati cu brichete de cocs nu le plasati direct peste jar, faceti intai putin spatiu si puneti brichetele direct pe gratarul centralei,astfel incat sa se asigura circulatie libera a aerului
- Pana la a doua alimentare cu brichete nu amestecati in jarul format.
- Asigurati cosul de fum si camera de ardere a centralei sau sobei , sa fie curatata si sa nu fie blocata de funingine , pentru a se evita pericolul de incendiu sau intoxicare cu monoxid de carbon.



Termen de garantie

- Garanția comercială: 24 luni (Legea 449/2003), cu condiția respectării cerințelor de depozitare și de manipulare.

S.C. MEGAN CONSTRUCT PROD S.R.L

CUI:RO 32131470;ORC:J29/1275/2013

Comuna Ceptura, Sat Ceptura de jos , nr 937

www.brichete-carbuni.ro

office@meganconstruct.ro

meganconstruct@yahoo.com